

90

POLIURETANO 90 SHORE FLESSIBILE A BASSE TEMPERATURE
POLYURETHANE 90 SHORE FLEXIBLE HOSE AT LOW TEMPERATURES
EXTRAFLEX

CODICE CODE	Ø mm. OUT. INS.	ROTOLI ROLLS	PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE	PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE
TP * 0317016	3,17 x 1,6	100	18	53
TP * 0402	4 x 2	100	18	53
TP * 04025	4 x 2,5	100	12	37
TP * 0503	5 x 3	100	13	40
TP * 06036	6 x 3,6	100	13	40
TP * 0604	6 x 4	100	11	32
TP * 0805	8 x 5	100	12	37
TP * 08055	8 x 5,5	100	10	30
TP * 0806	8 x 6	100	8	23
TP ° 10065	10 x 6,5	100	11	34
TP ° 1208	12 x 8	100	11	32
TP ° 1410	14 x 10	50	9	27
TP ° 1610	16 x 10	50	12	37
TP ° 1611	16 x 11	50	10	30
TP ^ 1812	18 x 12	50	5	16
TP ° 1913	19 x 13	50	10	25
TP ^ 2014	20 x 14	50	4	14

COLORI DISP. - AVAILABLE COLOURS
 Azzurro - nero - rosso - neutro - giallo - verde
 Light blue - black - red - neutral - yellow - green

* AZ=AZZURRO / N=NEUTRO / G=GIALLO / NR=NERO / R=ROSSO / V=VERDE

° AZ=AZZURRO / N=NEUTRO

^ N=NEUTRO

98

POLIURETANO 98 SHORE FLESSIBILE A BASSE TEMPERATURE
POLYURETHANE 98 SHORE FLEXIBLE HOSE AT LOW TEMPERATURES
ELASTOLLAN

CODICE CODE	Ø mm. OUT. INS.	ROTOLI ROLLS	PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE	PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE
TPT * 0402	4 x 2	100	22	67
TPT * 04025	4 x 2,5	100	15	46
TPT * 0503	5 x 3	100	17	50
TPT * 0604	6 x 4	100	13	40
TPT * 06350435	6,35 x 4,35 1/4"	100	10	29
TPT * 0805	8 x 5	100	15	40
TPT * 08055	8 x 5,5	100 AGRI	12	37
TPT * 0806	8 x 6	100	10	29
TPT * 09520635	9,52 x 6,35 3/8"	100	10	29
TPT * 10075	10 x 7,5	100 AGRI	10	29
TPT * 1008	10 x 8	100	7	22
TPT * 1208	12 x 8	100	13	40
TPT * 1209	12 x 9	100	10	29
TPT * 1270952	12,7 x 9,52 1/2"	100	10	29

COLORI DISPONIBILI

Azzurro - nero - rosso - neutro

AVAILABLE COLOURS

Light blue - black - red - neutral

* AZ=AZZURRO / N=NEUTRO / NR=NERO / R=ROSSO

TEMPERATURE °C

Il POLIURETANO può essere impiegato in una gamma di temperature variante da -40°C a +60°C.

Qui di seguito riportiamo una tabella delle pressioni di esercizio espresse in % in funzione delle temperature.

TEMPERATURES °C

POLYURETHANE can be used in a range of temperatures from -40°C to +60°C.

Here below you can find a table regarding the working pressures expressed in % based on the temperatures.

20°	30°	40°	50°	60°
100%	83%	72%	64%	57%

LE PRESSIONI SONO CALCOLATE AD UNA TEMPERATURA DI 20° C.
 THE PRESSURES ARE CALCULATED AT A TEMPERATURE OF 20° C.

